



**CONTRAPISO**



**SUPERFÍCIES  
DE CONCRETO**



**RESIDENCIAL  
E INDUSTRIAL**



# ARGAMASSA CONTRAPISO PISOS E LAJES

Indicada para utilização em regularização de base em áreas internas e externas, a argamassa contrapiso Ciplan possui a função de restaurar, nivelar e planificar, além de possuir um tempo de manuseio de até 90 minutos.

Sua aderência elevada é garantida por sua composição com matérias primas de elevado padrão de qualidade. Ela possui um desempenho diferenciado com elevada resistência e baixa retração, resultado de um baixo índice de fissuração após secagem.

Sua composição fina garante um acabamento liso e com poucos vazios, reduzindo a permeabilidade e o consumo de materiais aplicados no revestimento da superfície [argamassa colante ou tintas especiais].

## Embalagens:

| EMBALAGEM | CÓD. CIPLAN | CODIGO EAN    |
|-----------|-------------|---------------|
| 40 kg     | 900000021   | 7898972679071 |
| GRANEL    | 800000161   | NÃO POSSUI    |

## Rendimentos:

Cada saco de Argamassa Contra Piso Ciplan de 40kg proporciona um rendimento de 1,70 a 2,00 m<sup>2</sup>/cm de espessura de reboco, dentro das aplicações recomendadas pela ABNT NBR 13754, 13755.

| ENSAIOS FÍSICOS *        |                      |                |                  |                           |
|--------------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Resistência à Compressão | Resistência à Tração | Ar incorporado | Retenção de Água | Densidade Endurecido      |
| ≥ 12,00 MPa              | N.A.                 | N.A.           | N.A.             | ≥ 1.850 kg/m <sup>3</sup> |

\*Valores médios de referência.

A Argamassa Ciplan Contrapiso atende as especificações da NBR 13.281

