

CIMENTO PRONTO

PRONTO, PRÁTICO, PRA VOCÊ!


É SÓ
ADICIONAR
ÁGUA!



- ✓ OBRA MAIS LIMPA
- ✓ AUMENTO DE PRODUTIVIDADE
- ✓ MAIS ERGONÔMICO
- ✓ FÁCIL DE TRABALHAR



INDICADO PARA ASSENTAMENTO E REBOCO



CIPLAN

APLICAÇÕES



REBOCO DE PAREDES



ASSENTAMENTO DE
TIJOLOS CERÂMICOS



ASSENTAMENTO DE
BLOCOS DE CONCRETO



PREPARO DA MASSA



Em uma betoneira ou recipiente limpo, misture o CIMENTO PRONTO com o teor de água indicado na sacaria até obter uma pasta homogênea e com boa textura. O tempo de mistura não deve ser superior a 5 minutos. É importante observar as condições de temperatura, umidade e ventos, pois podem alterar e até comprometer o desempenho do produto. Os elementos de alvenaria devem estar íntegros, limpos, isento de poeiras, resto de tintas, ou outras condições que possam prejudicar a aderência.



DOSAGEM



Para cada saco de CIMENTO PRONTO CIPLAN, adicione a quantidade de água limpa indicada na sacaria a fim de obter a consistência ideal. Uma das facilidades está no uso de 8 sacos do CIMENTO PRONTO na betoneira de 400 L. A adição de água em excesso pode afetar a qualidade do produto.



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO



A temperatura ambiente não deve ser superior à 30°C a fim de se evitar trincas e/ou fissuras. Após o produto aplicado deve-se manter a umidade nas primeiras 24 h com água de maneira constante.



TEMPO DE UTILIZAÇÃO



O tempo para o uso da mistura com água é de até 2 horas. Após esse período, o produto perde as características. Não se pode adicionar mais água e o produto deverá ser descartado.

Rendimento de cada saco: Até 2m² com 1cm de espessura.

EMBALAGEM

33 kg

CÓD. CIPLAN

900000170

CÓDIGO EAN

7898972679156



0800.702.0905

CIPLAN.COM.BR