



Especificação Técnica

Contrapiso

Argamassa Contrapiso CIPLAN

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- A argamassa Contrapiso CIPLAN é uma argamassa industrializada que possui em sua composição matérias primas de alto padrão de qualidade, dando excelente desempenho ao produto.

2. COR / EMBALAGEM

- Cinza / 40 kg.

3. COMPOSIÇÃO

- A Argamassa Contrapiso Ciplan é composta de cimento Portland e areias industrializadas.

4. INDICAÇÕES

- Indicada para regularização de pisos e lajes, chegando à resistência à compressão de 12 Mpa aos 28 dias.

5. RESTRIÇÃO AO USO

- Não utilizar no preparo de concretos ou outros tipos de serviços diferentes ao que se destina o produto.
- Não utilizar aditivos químicos na argamassa de chapisco para aumento da aderência ao substrato.

6. PREPARO DA BASE

- Os elementos de aplicação devem estar secos, íntegros, limpos, isento de poeiras, substâncias oleosas, tintas, eflorescência, restos de argamassa ou outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa.
- Para a remoção de impurezas, particulados, pós e outros materiais nocivos que estejam na superfície da base de aplicação devem ser removidos com a utilização de escova de aço e jato de água de alta pressão.

7. DOSAGEM DA ARGAMASSA

- Para cada saco de argamassa Contrapiso, adicione a quantidade de água limpa indicada na sacaria do produto para obter a consistência ideal.
- OBS: Não adicionar mais água do que o recomendado.

8. PREPARO DA ARGAMASSA

- Em uma superfície ou recipiente limpo, misture a Argamassa Contrapiso Ciplan com o teor de água indicado na sacaria até obter uma mistura homogênea. Podem ser utilizados equipamentos mecânicos para o preparo da argamassa, como o misturador tipo betoneira. É importante observar as condições de temperatura, umidade e ventos, pois podem alterar e até comprometer o desempenho do produto.

9. TEMPO DE UTILIZAÇÃO

- O tempo para o uso da argamassa é de 2 horas contadas a partir do início da mistura. Após esse período, a argamassa perde suas características mesmo adicionando mais água.

10. APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

- A aplicação da argamassa Contrapiso Ciplan para regularização não é recomendada quando a temperatura ambiente estiver inferior a 5°C ou superior à 30°C, devendo nestes casos serem tomados cuidados especiais para a cura do revestimento, mantendo-o úmido pelo menos nas 24 horas iniciais através da aspersão constante de água. Este mesmo procedimento deve ser adotado em situações de baixa umidade relativa do ar, ventos fortes ou insolação forte e direta sobre os planos revestidos.
- A argamassa deve ser espalhada sobre uma nata de cimento para garantir a ancoragem da argamassa ao substrato, em seguida deve ser compactada de modo uniforme com um soquete apropriado, devendo ser respeitado a espessura mínima de 2 cm.

11. RENDIMENTO

- Cada saco de Argamassa Contrapiso Ciplan de 40 kg proporciona um rendimento de 1,70 a 2,00 m²/cm de espessura, dentro das aplicações recomendadas pela ABNT NBR 13754, 13755.

12. ARMAZENAMENTO

- A Argamassa Contrapiso Ciplan deve ser armazenada em local seco protegido para preservação da qualidade do material. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais de que 10 sacos de altura.

13. VALIDADE

- O produto possui validade de 3 meses contados a partir da data de fabricação, se forem mantidas as condições de acondicionamento, transporte e armazenamento em local seco, sobre estrados ou pallets.

14. CUIDADO COM O USO

- A Argamassa contrapiso Ciplan não contém nenhum componente prejudicial à saúde. Em contato com a pele, lavar com água e sabão neutro. Em contato com os olhos, enxágüe imediatamente com água em abundância em procure orientação médica.

15. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca utilizar o produto fora do prazo de validade.
- Recomenda-se uso de EPI's como: luva de borracha, respiradores, botas, óculos ao utilizar o produto.
- Nunca adicionar outro produto à argamassa, somente água.